



# 虹牌油漆

## 金地毯防水膜

### GOLDEN BLANKET POLYURETHANE FOR WATER PROOF

產品號碼	No.782
型別	由特殊聚醇樹脂(Polyol Resin)、聚異氰酸酯硬化劑及特殊填充顏料配製而成。
用途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 防水、防漏。</li><li>2. 抗水泥層粉化、裂化。</li><li>3. 質地柔軟，兼具高彈性。</li><li>4. 隔熱、節能、美觀實用。</li><li>5. 完全符合 CNS 6986 A2091 建築防水用聚胺酯規範。</li></ol>
顏色	金黃色
粘度	6000±2000 cps (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 6 小時內 堅結 16 小時內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 1~2mm 乾膜 1~2mm
理論塗佈量	每組 30 Kg 平均塗佈面積約 4 坪 (參考用量)
塗裝間隔	最少 16 小時 最多 7 天 (25°C)
混合比	主劑：硬化劑=20 Kg：10 Kg
固體容積	96% 以上
可使用時間	1 小時以上 (混合漆 25°C)
適用底漆	No.1062SL、No.1062 永保新防水膜底漆
適用面漆	No.781 優麗防水膜耐候型面漆
調薄劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	鏝塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。</li><li>2. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。</li><li>3. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。</li></ol>

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410