



# 虹牌油漆

## 優麗防水膜耐候型面漆

WEATHER RESISTANT POLYURETHANE TOP COATING FOR WATER PROOF

產品號碼	No.781
型別	由特殊聚醇樹脂 (Polyol Resin)、聚異氰酸酯硬化劑及特殊填充顏料配製而成之 PU 耐候型面漆。
用途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程之面漆塗佈。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 耐候、耐久性能佳。</li><li>2. 質地柔軟、具彈性。</li><li>3. 美觀實用、易清洗。</li><li>4. 可上塗於彈性 PU 防水膜而不龜裂，及不影響柔韌性。</li></ol>
顏色	綠色 (# 6)、銀灰色 (# 36) 及指定色
重量	1.2Kg/L 以上
粘度	50~60 Ku (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 1 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理論塗佈量	8.3 m <sup>2</sup> /Kg 0.12 Kg/m <sup>2</sup> (參考用量：每桶 20 Kg 塗佈面積約 35~40 坪)
塗裝間隔	最少 12 小時 最多 7 天 (25°C)
混合比	主劑：硬化劑 = 15 Kg : 5 Kg
固體容積	60% 以上
可使用時間	2 小時以上 (混合漆 25°C)
適用底塗	No.782 金地毯防水膜 No.783 銀地毯防水膜 No.784 優麗抗垂流型防水膜
調薄劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。</li><li>2. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。</li><li>3. 每三年應重新上塗一道優麗防水膜耐候型面漆，以確保防水膜之特性。</li><li>4. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。</li></ol>

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410