



虹牌油漆

永保新防水膜底漆(無溶劑型)

EPOXY PRIMER FOR WATER PROOF, SOLVENTLESS

產品號碼	No.1062SL
型別	由特殊環氧樹脂及聚醯胺樹脂硬化劑所構成之兩液型無溶劑透明底漆。
用途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程專用之底漆。 適用範圍：水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水專用底漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 刷塗一道即可得 200 μ 以上。2. 耐酸、鹼性非常優良。3. 塗膜堅韌且附著力強。4. 耐磨損性良好。
顏色	透明
重量	0.9 Kg/L 以上
粘度	60~80 KU (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 3 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 400 μ (Micron) 乾膜 380 μ (Micron)
理論塗佈量	2.5 m ² /Kg 0.4 Kg/m ²
塗裝間隔	最少 1 小時 最多 7 天 (鋪撒 20~40 目矽砂後) (25°C)
混合比	主劑：硬化劑=10.5 Kg：4.5 Kg
固體容積	95% 以上
可使用時間	1 小時以內 (混合漆 25°C)
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (清洗工具用)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刮塗 (需使用特殊橡膠刮刀)
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。3. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。4. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410