



虹牌油漆

油性撥水劑

MOISTURE-CURED WATER REPELLANT

產 品 號 碼	No.2580
型 別	由特殊矽氧烷類樹脂及溶劑組合而成之單液撥水劑。
用 途	1. 對磁磚、磁磚接縫處及其他水泥製品表面具有防水補強功效。 2. 使用於 No.1516S 600°C 水性無機耐熱塗料（不銹鋼）表面之專用撥水劑； 可增加 No.1516S 600°C 水性不銹鋼耐熱漆未受熱完全硬化前之斥水性。
特 性	1. 單液型，易施工。 2. 對水泥面及磁磚接縫具超強滲透功能。 3. 塗膜堅韌，對塗膜及基材具有優良的附著力。 4. 耐刷洗性能優異。 5. 耐候性能優異。
顏 色	淡黃
重 量	0.8 Kg/L 以上
粘 度	約 10~20 cps (25°C)
總 不 揮 發 物	7 % 以上
乾 燥 時 間	指觸 20 分鐘以內 堅結 2 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 1 小時 最多 3 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 8 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	10 m ² /Kg 0.1 Kg/m ²
調 薄 劑	二甲苯（清洗工具用）
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。 3. 施塗時一次溼膜厚度若超過 100 μ 以上易產生白霧化現象，欲厚塗時請分次薄塗。 4. 本撥水劑使用於 No.1516S 600°C 不銹鋼耐熱漆之表面時，可在表面形成一撥水層，可增加 No.1516S 之耐水性及防蝕性。經加熱至 550°C 後，No.2580 會碳化而與不銹鋼耐熱漆產生剝離，但 No.1516S 則因為經過加熱後而提高耐水性及防蝕性。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：手刷為理論塗佈量的 1.4 倍；噴塗為理論塗佈量的 1.7 倍計算。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410