



# 虹牌油漆

## 優麗防水膜隔熱面漆 HEAT INSOLATED POLYURETHANE FINISH

產 品 號 碼	No.781-1
型 別	由特殊聚醇樹脂 (Polyol Resin)、聚異氰酸酯硬化劑及特殊填充顏料配製而成之 PU 耐候型隔熱面漆。
用 途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程之面漆塗佈。
特 性	1. 耐候、耐久性能佳。 2. 質地柔軟、具彈性。 3. 美觀實用、易清洗。 4. 可上塗於彈性 PU 防水膜而不龜裂，及不影響柔韌性。 5. 太陽光反射率 (TSR) 大於 80%，可有效隔熱。
顏 色	白色
重 量	1.2 Kg/L 以上
粘 度	50~60 Ku (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	8.3 m <sup>2</sup> /Kg 0.12 Kg/m <sup>2</sup> (參考用量：每桶 20 Kg 塗佈面積約 35~40 坪)
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 7 天 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑 = 15 Kg : 5 Kg
固 體 容 積	60% 以上
可 使 用 時 間	2 小時以上 (混合漆 25°C)
適 用 底 塗	No.782 金地毯防水膜 No.783 銀地毯防水膜 No.784 優麗抗垂流型防水膜
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗
注 意 事 項	1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。 3. 每三年應重新上塗一道優麗防水膜耐候型面漆，以確保防水膜之特性。 4. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410