



虹牌油漆

水性透明石頭金油 CLEAR STONE COATING

產 品 號 碼	No.472
型 別	以水性高耐候型特殊改質壓克力樹脂搭配特殊填充料劑精製而成。
用 途	虹牌水性透明石頭金油可有效幫助戶外磁磚、二丁掛、玻璃、石材、抿石子、洗石子、斬石、瓦片、文化石、磚頭、天然石片使用年限加長，因為傳統的有機塗料例如壓克力塗料，使用年限通常在1~3年，虹牌水性透明石頭金油因採用特殊強化樹脂，耐候性及不黃變性可大幅提升，藉此增長使用年限至3~5年甚至更長以達到減少短期保養工程，省時省工省麻煩！
特 性	<ol style="list-style-type: none">1.水性環保塗料、乾燥快速。2.透明度高且光澤度高更勝油性。3.優異之耐候性及不黃變性。4.超強附著性。5.良好之耐鹼性及耐水性。
顏 色	透明
光 澤	有光、消光
比 重	1.02 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內
漆 膜 厚 度	濕膜 50 μ (Micron)
塗 裝 間 隔	堅結 3 小時以內 (25°C)
理 論 塗 佈 量	乾膜 20 μ (Micron)
總 不 挥 發 分	15 m ² /L
調 薄 劑	56.7 m ² /Gal
調 薄 劑 用 量	150 m ² /10L
貯 藏 安 定 性	40% 以上
塗 裝 方 法	正常情況下，24 個月。
適 用 範 圍	清水
注 意 事 項	刷塗、滾塗、噴塗（建議薄塗塗裝兩道以上）
	1. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度高於 5°C 時始可施工。
	2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
	3. 多孔性底材第一道建議稀釋 10% 水塗裝，第二道建議原液直接塗裝。
	4. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。
	5. 水性透明塗料不可一次厚塗，易造成水分無法完全乾燥產生之白霧感。
	6. 施做表面如較為粗糙或有坑洞，塗裝方法建議採用刷塗或噴塗。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。