



虹牌油漆

油性水泥底漆(白色)

SOLVENT-BASED ACRYLIC PRIMER

產品號碼	No.404
型別	由耐鹼性特優之壓克力樹脂，配合耐鹼性鈦白粉及填充顏料精製而成之外牆用溶劑型水泥底漆。
用途	適用於水泥製品之打底用漆。
特性	1. 乾燥迅速，作業性優良。 2. 附著力特強。 3. 耐鹼性優良。
光澤	平光
顏色	白色
遮蓋力	7 m ² /L 以上
重量	1.4 Kg/L 以上
粘度	85~105 KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內 堅結 1.5 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理論塗佈量	47.0 m ² /Gal 12.5 m ² /L
塗裝間隔	最少 3 小時 (25°C)
總不揮發物	60% 以上
調薄劑	No.807 二甲苯
調薄劑用量	5~10 %
適用面漆	No.401/No.416/No.415 油性水泥漆各色 No.402 油性透明水泥漆 No.405 深色油性水泥漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
注意事項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄。但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM040404XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410