



虹牌油漆

油性水泥漆

SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT

產 品 號 碼	No.405
型 別	由耐候、耐鹼性非常優良之壓克力樹脂 (Acrylic Resin) 配合特殊合成樹脂與耐候性顏料精製而成外牆用溶劑型水泥面漆。
用 途	一般建築物之水泥外壁及混凝土、石膏、泥灰等製品之外牆用防護裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥迅速，作業性良好。 2. 耐候性優良，經久不褪色。 3. 耐鹼與耐水性特優。 4. 塗膜堅韌，附著力強。
光 澤	有光、平光
顏 色	606、608、609、618、619、625、634、650、664、665
遮 蓋	7 m ² /L 以上
重 量	1.0 Kg/L 以上
粘 度	85~105KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 1.5 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	44.7 m ² /Gal 11.8 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時 (25°C)
總 不 揮 發 物	55% 以上
調 薄 劑 用 量	No.807 二甲苯 5~10 %
適 用 底 漆	No.404 白色油性水泥底漆
適 用 面 漆	No.402 油性透明水泥漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。 4. 深色水泥漆僅可單獨使用，不適合供調色用塗。如需調色，請用 405-1~405-3 各調色專用塗料。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。