



虹牌油漆

油性水泥漆

SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT

產 品 號 碼	No.416
型 別	由耐候及耐鹼性非常優越之壓克力樹脂 (Acrylic Resin) 為主體，配合特殊合成樹脂，及耐候、耐鹼性顏料精製而成之溶劑型水泥面漆
用 途	一般建築物之水泥外牆、混凝土、石膏泥灰等物面之外牆維護、裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業性良好，施工容易。 2. 乾燥迅速。 3. 耐候性優良，能保持長久之良好光澤。 4. 耐水性、耐鹼性優良，不易變色。 5. 對水泥面之附著力極強。 6. 漆膜堅牢、柔韌。
光 澤	平光、有光、半光
顏 色	各色 (淺、中色系)
遮 蓋 力	10 m ² /L 以上
重 量 度	1.2 Kg/L 以上
粘 度	85~105KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 1.5 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	47.0 m ² /Gal 12.5 m ² /L 10.4 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	55% 以上
耐 熱 溫 度	連續 50°C
調 薄 劑	No.807 二甲苯
調 薄 劑 用 量	5~10 %
適 用 底 漆	No.404 白色油性水泥底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄。但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備 註	