



虹牌油漆

水性水泥漆

ACRYLIC EMULSION PAINTS

產 品 號 碼	No.406 / 407 / 408 / 409
型 別	由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之水性水泥漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥內、外壁之防護、裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。 2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。 3. 塗膜堅固，外表美觀。 4. 耐候性佳，雖經日曬雨淋不粉化。 5. 耐水性、耐鹼性特優。
光 澤	平光、有光
顏 色	各色
遮 蓋 力	8 m ² /L 以上 (因色而異)
重 量 度	1.0 kg/L 以上 (因色而異)
粘 度	70 KU 以上 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	44.5 m ² /Gal 11.8 m ² /L 11.8 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	白色 50 % 以上 其他顏色 45 % 以上
調 薄 劑 用 量	自來水 5~10%
適 用 底 漆	No.467 高滲透型強效防水底漆 (建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 紅色、#18 黃色、#19 黃色，僅可單獨使用，不適合供調色用途。如需調色，請用 No.411~412 各色水性水泥漆以防褪色。 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。