



虹牌油漆

調色用水性水泥漆(黃色)

ACRYLIC EMULSION PAINTS, YELLOW

產 品 號 碼	No.412
型 別	由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之水性水泥漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥內、外壁之防護、裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。 2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。 3. 塗膜堅固，外表美觀。 4. 耐候性佳，雖經日曬雨淋不粉化。 5. 耐水性、耐鹼性特優。
光 澤	有光
顏 色	黃色
遮 蓋 力	7 m ² /L 以上
重 量	1.0 kg/L 以上
粘 度	70 KU 以上 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	44.5 m ² /Gal 11.8 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	45 % 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	5~10%
適 用 底 漆	No.467 高滲透型強效防水底漆 (建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410412XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410