



# 虹牌油漆

## 半光型水性水泥漆 SEMI-GLOSS EMULSION PAINT

產品號碼	No.450-1
型別	由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之半光型水性水泥底漆。
用途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥混凝土內壁之防護、裝飾用面漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。</li><li>2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。</li><li>3. 具有半光光澤，塗膜堅固，外表美觀。</li><li>4. 耐水性、耐鹼性優良。</li></ol>
光澤度	半光
顏色	白色、百合白、玫瑰白、米黃
遮蓋力	12.5 m <sup>2</sup> /L 以上
重量	1.2 Kg/L 以上
粘度	80~100KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內      堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 μ (Micron)      乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量	42.0 m <sup>2</sup> /Gal      11.0 m <sup>2</sup> /L      9.3 m <sup>2</sup> /Kg
塗裝間隔	最少 4 小時
總不揮發物	50% 以上
調薄劑	自來水
調薄劑用量	5~10%
適用底漆	No.410-1 水性水泥底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	噴塗、刷塗、滾塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。</li><li>2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。</li><li>3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，方可施工。</li></ol>
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM4104501X V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410