



# 虹牌油漆

## 平光型水性水泥漆

### FLAT EMULSION PAINTS, GENERAL SERIES

產 品 號 碼	No.450/650/860
型 別	由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂，配合遮蓋顏料及添加劑精製而成之平光型水性水泥漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥、磚造物、石膏等內部構造物之防護、裝飾用面漆。
特 性	1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。 2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。 3. 具有平光外觀，塗膜堅固，外表美觀柔和。 4. 耐水性、耐鹼性優良。
光 澤 度	平光
顏 色	白色、淺色
遮 蓋 力	No.450 : 12.5 m <sup>2</sup> /L 以上    No.650 : 10 m <sup>2</sup> /L 以上    No.860 : 7 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量 度	1.3Kg/L 以上
粘 度	80~110 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內                      堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron)    乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	42.0 m <sup>2</sup> /Gal    11.1 m <sup>2</sup> /L    8.5 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	50% 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	10~20% (視塗裝方式而定)
適 用 底 漆	No.410-1 水性水泥底漆 No.467 高滲透型強效防水底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗、滾塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410450XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410