



# 虹牌油漆

## 有光型水性水泥漆

### GLOSS EMULSION PAINTS

產 品 號 碼	No.650
型 別	由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之有光型水性水泥漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥內壁之防護、裝飾用面漆。
特 性	1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。 2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。 3. 具有高度光澤，塗膜堅固，外表美觀。 4. 耐水性、耐鹼性優良。
光 澤	有光
顏 色	白色、淺色
遮 蓋 力	No.650 : 10 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量 度	1.2 Kg/L 以上
粘 度	85~105 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內      堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron)      乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	42.0 m <sup>2</sup> /Gal      11.0 m <sup>2</sup> /L      9.3 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	5~10%
適 用 底 漆	No.410-1 水性水泥底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗、滾塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410650X1 V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410