



虹牌油漆

填補龍水性彈性填縫劑 WATER-BASED ELASTICITY ACRYLIC SEALANT

產 品 號 碼	No.423
型 別	由耐水、耐鹼、彈性及附著力相當優異之特殊水性丙烯酸樹脂為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之水性高彈性填縫劑。
用 途	室內水泥牆面、石材、磚牆、輕質隔間牆及木板隔間之接著細縫。
特 性	<ol style="list-style-type: none">符合環保要求，無鉛、汞、重金屬添加，且無引火危險。彈性優異，在輕微振動下，塗膜接著仍可保持完好如初，不會斷裂，達到美觀功能。具有優良之附著、耐水、耐鹼、防霉性（JIS Z2911 0級）、抑菌效果（JIS Z2801）。伸長率達 600% 以上。收縮率小、施工方便。
光 澤 度	平光型
顏 色	白色、百合白
重 量	1.34 Kg/L 以上 (因色而異)
粘 度	膏狀 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 3 小時以內 堅結 12 小時 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 12 小時
總 不 挥 發 物	70%以上
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	鏽塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">施工前請將表面鬆脫物質及附著之油污清除乾淨，並保持表面乾燥。底材表面結構鬆散無法清除時（如輕質隔間牆底材），請於施工前先行上塗 410-3 水性封閉底漆可大幅增加附著性。表面處理後，即可將水性彈性填縫劑灌入接縫處，刮平後等至完全乾燥即可進行面漆之塗裝施工。產品厚塗達 3mm 以上時，確實待乾燥後方可進行面漆之塗裝施工，以免產生裂痕。若逢濕雨環境，等候乾燥時間宜加長。不建議使用於長時間高潮濕的環境。