



# 虹牌油漆

## 水性通用底漆

### WATER BASE MULTIPURPOSE WALL SEALER

產品號碼	No.429
型別	由耐水耐鹼性良好之水性壓克力樹脂，及填料精製而成之水性通用底漆。
用途	適用於外牆水泥製品、舊油性水泥漆及磁磚之打底用漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 乾燥迅速，作業性優良。</li><li>2. 對水泥底材，有良好滲透性，對油性、水性壓克力舊漆膜及磁磚，附著力好。</li><li>3. 耐鹼性優良，對新水泥面的鹼鹼害，具有封阻作用。</li><li>4. 防霉劑添加，抑制牆面霉菌之滋生。</li><li>5. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。</li></ol>
光澤	半光
顏色	半透明
重量	1.0 kg/L 以上
粘度	65~85KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內      堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 $\mu$ (Micron)      乾膜 20 $\mu$ (Micron)
理論塗佈量	42.0 m <sup>3</sup> /Gal      11.1 m <sup>3</sup> /L
塗裝間隔	最少 4 小時
總不揮發物	27%以上
調薄劑	自來水
調薄劑用量	0~5%
適用面漆	No.406、407、408、409、410、SA2000、SA3000、433 各類水性塗料
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。</li><li>2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。</li><li>3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，方可施工。</li></ol>
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410429XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410