



虹牌油漆

永保新防水膜底漆(溶劑型)

EPOXY PRIMER FOR WATER PROOF, SOLVENT BASE

產品號碼	No.1062
型別	由特殊環氧樹脂、聚醯胺樹脂硬化劑及溶劑所構成之兩液型溶劑型透明底漆。
用途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園、等防水工程專用之底漆。 適用範圍：水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水專用底漆。
特性	1. 容易施工，可補強混凝土面的強度。 2. 耐酸、鹼性非常優良。 3. 附著力強。 4. 耐磨損性良好。
顏色	透明
重量	0.9 Kg/L 以上
粘度	20~40KU (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 3 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 120 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理論塗佈量	8.3 m ² /Kg 0.12 Kg/m ²
塗裝間隔	最少 3 小時 最多 7 天 (25°C)
混合比	主劑：硬化劑=12 Kg：4 Kg
固體容積	25% 以上
可使用時間	1 小時以上 (混合漆 25°C)
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (清洗工具用)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗
注意事項	1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。 3. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。 4. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。