



虹牌油漆

永保新防水膜底漆

EPOXY WATERPROOF PRIMER

產品號碼	No.1062C		
型別	由環氧樹脂、溶劑及聚醯胺樹脂組合而成之二液型、溶劑型防水膜底漆。		
用途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等平面之防水工程底漆。		
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 對水泥、木材製品、鋼構、磁磚等之附著性能優異。2. 防水、防漏、抗水泥層粉化及裂化。3. 耐酸鹼性、耐油性、耐藥品性及耐水性能優異。4. 漆膜具淺灰色，易於分辨及著色於素材上。		
顏色	淺灰		
重量	約 1.30Kg/L		
粘度	30~50 Ku (25°C)		
總不揮發物	50.0 % 以上		
乾燥時間	指觸 1 小時以內	堅結 6 小時以內	完全硬化 7 天 (25°C)
塗裝間隔	最少 1 小時	最多 3 天 (25°C)	
漆膜厚度	濕膜 100 μ	乾膜 60 μ	
理論塗佈量	0.2 Kg/m ² (因素材不同而異)		
混合比例	2 : 1 (重量比)		
適用中材	No.782 金地毯防水膜 No.783 銀地毯防水膜 No.784 優麗抗垂流型防水膜 No.424 漏克補 LOCK PROOF® 水性防水材		
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 或 No.807 二甲苯 (清洗工具用)		
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。		
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗		
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。3. 相對溼度高於 85% 或水泥表面含水率大於 12% 時應避免施工。4. 施工時應先將硬化劑倒入混合桶後，再倒入主劑，以避免攪拌不均。5. 施工時應以電動攪拌機具攪拌均勻；手攪方式易造成漆膜乾燥不完全現象。6. 塗料應儲存於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以避免影響材料品質。		
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。		

PDM271062CX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410