



虹牌油漆

永保新防水膜底漆(無溶劑型)

EPOXY PRIMER FOR WATER PROOF, SOLVENTLESS

產 品 號 碼	No.1062SL
型 別	由特殊環氧樹脂及聚醯胺樹脂硬化劑所構成之兩液型無溶劑透明底漆。
用 途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程專用之底漆。 適用範圍：水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水專用底漆。
特 性	1. 刷塗一道即可得 200 μ 以上。 2. 耐酸、鹼性非常優良。 3. 塗膜堅韌且附著力強。 4. 耐磨損性良好。
顏 色	透明
重 量	0.9 Kg/L 以上
粘 度	60~80 KU (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 3 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 400 μ (Micron) 乾膜 380 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	2.5 m ² /Kg 0.4 Kg/m ²
塗 裝 間 隔	最少 1 小時 最多 7 天 (鋪撒 20~40 目矽砂後) (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=10.5 Kg：4.5 Kg
固 體 容 積	95% 以上
可 使 用 時 間	1 小時以內 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (清洗工具用)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刮塗 (需使用特殊橡膠刮刀)
注 意 事 項	1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。 3. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。 4. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。