



虹牌油漆

漏克補 LOCK ROOF® 水性防水材

LOCK ROOF® WATER BASED WATERPROOF COATING

產 型 用	品 號	碼 別 途	No.424 由水性丙烯酸樹脂，搭配特殊顏料、填充料及去離子水組合而成。 適用各式建築物屋頂、斜屋頂、女兒牆等防水工程。(本產品不適用飲水槽、 廢水槽等用途)
特		性	1. 白色漏克補對太陽反射率 TSR 可達 90% 以上，能減少熱吸收傳導，有效隔 熱。 2. 防水、防漏、抗水泥層粉化及裂化。 3. 耐候性能優異，大大提升漆膜耐久性。 4. 不含鉛、汞、甲醛等之水性綠色環保健康塗料。
顏 重 黏 總 光 乾 塗 漆 理 塗 適	不 揮 發	色 量 度 物 澤 厚 度 積 漆	嫩綠、草綠、銀灰、純白、象牙、碧水綠、冷冽藍、雪銀 共 8 色 約 1.1 Kg/L 以上 6000±2000 cps (25°C) 55%以上 20±10% 指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 完全硬化 7 天 最少 3 小時 最多 7 天 (25°C) 濕膜 600 μ 乾膜約 310 μ 約 1.5 Kg/m ² 約 2.7 m ² /Gal (0.7 m ² /Kg) No.1062C 永保新防水膜底漆#淺灰 No.467 高滲透型強效防水底漆 (建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效 果更佳)
適 調 貯 塗 注	用 面 薄 安 定 裝 方 法 事 項	漆 劑 性 法 法 事 項	No.424 漏克補水性防水材 自來水 正常情況下，至少一年。 刷塗、滾塗、鏟塗 1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。 3. 陰雨天或水泥表面潮濕時應避免施工。 4. 底漆施作時，以滾筒略為出力擠壓素地，效果更佳。 5. 開罐後剩餘之塗料應避免久置，以免變質。 6. 塗料應儲存於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以避免影響材料品質。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備		註	