



虹牌油漆

高滲透型強效防水底漆

WATER BASED PENETRATING WATERPROOF SEALER

產品號碼	No.467
型別	以耐水耐鹼性優異的水性壓克力樹脂搭配特殊微米級助劑精製而成。
用途	適用於室內外牆面、磁磚表面、水泥表面及混凝土之專用高滲透型底漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 不添加甲醛以及鉛、汞等重金屬之水性專用底漆。2. 滲透性佳、附著力強。3. 乾燥迅速、作業性優良。4. 耐鹼性優良，對新水泥面的鹼鹽害，具有封鹼與封鹽之效果。5. 施工簡單、耐水性優異、面漆搭配性佳。
顏色	透明
光澤	有光
比重	1.02 Kg/L 以上
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 10~20 μ (Micron)
塗裝間隔	至少 4 小時以上 (25°C)
理論塗佈量	49.5 m ² /Gal 13.1 m ² /L
總不揮發分	28% 以上
調薄劑	自來水
調薄劑用量	10~35%
有效期限	正常情況下 3 年。
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
適用面漆	No.424、406、No.421、SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。
使用方法	<ol style="list-style-type: none">1. 產品使用前請攪拌均勻，被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。2. 如遇底材表面疏鬆，建議加水稀釋 30~35%，加強滲透性及底材密著性。
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 產品請儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之區域。2. 產品請保持冠蓋緊密，如開罐或稀釋後應盡快使用完畢，以免變質。3. 被塗物表面潮濕及雨天前後應避免施工，才可確保施工品質。4. 若被塗物表面粉化嚴重則需增加底漆塗刷次數。5. 乾燥時間會因漆膜厚度、底材種類、環境濕度、通風條件而有所差異。
備註	實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。

PDM410467XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410