



# 虹牌油漆

## 銀地毯防水膜

### SILVER BLANKET POLYURETHANE FOR WATER PROOF

產品號碼	No.783
型別	由特殊聚醇樹脂 (Polyol Resin)、聚異氰酸酯硬化劑及特殊填充顏料配製而成之 PU 防水膜。
用途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 防水、防漏。</li><li>2. 抗水泥層粉化、裂化。</li><li>3. 質地柔軟，兼具高彈性。</li><li>4. 美觀實用。</li></ol>
顏色	銀灰色
粘度	6000±2000 cps (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 6 小時以內 堅結 16 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 1~2 mm 乾膜 1~2 mm
理論塗佈量	每組 30 Kg 平均塗佈面積約 4 坪 (參考用量)
塗裝間隔	最少 16 小時 最多 7 天 (25°C)
混合比	主劑：硬化劑=24 Kg：6 Kg
總不揮發物	96% 以上
可使用時間	1 小時以上 (混合漆 25°C)
調薄劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
適用底漆	No.1062 永保新防水膜底漆 (溶劑型) No.785 優麗防水膜底漆 (一液型)
適用面漆	No.781 優麗防水膜耐候型面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	鏟塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。</li><li>2. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。</li><li>3. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。</li></ol>

PDM270783XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410