



虹牌油漆

優麗抗垂流型防水膜

ANTI-SAG POLYURETHANE FOR WATER PROOF

產品號碼	No.784
型別	由特殊聚醇樹脂 (Polyol Resin)、聚異氰酸酯硬化劑及特殊填充顏料配製而成之不垂流型 PU 防水膜。
用途	用以披塗屋頂垂直牆面、PE 管或裸露鋼筋及屋頂防漏用補土膠。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 附著性優異。2. 抗濕、耐水性優良。3. 漆膜堅韌具優異的物性。4. 因具不垂流性，可做屋頂陽台垂直面或傾斜度較大牆面防漏絕佳之防水材料。
顏色	灰色
粘度	半膏狀 (混合漆)
乾燥時間	指觸 6 小時內 堅結 16 小時內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 1~2 mm 乾膜 1~2 mm
理論塗佈量	每組 20 Kg 塗佈面積約 3 坪 (參考用量)
塗裝間隔	最少 16 小時 最多 7 天 (25°C)
混合比	主劑：硬化劑=16 Kg：4 Kg
固體容積	96% 以上
可使用時間	1 小時以上 (混合漆 25°C)
調薄劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
適用底漆	No.1062 永保新防水膜底漆 (溶劑型) No.785 優麗防水膜專用底漆 (一液型)
適用面漆	No.781 優麗防水膜耐候型面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	鏟塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。2. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。3. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。