



虹牌油漆

永美耐彈性防水塗料

SOLVENT FREE POLYUREA ELASTOMER COATING

產 品 號 碼	No.UP-200
型 別	無溶劑特殊樹脂 (Solvent-less special resin) / 氨基擴鏈劑 (amine chain extenders) 及無溶劑聚異氰酸酯硬化劑 (Solvent-less polyisocyanate hardener) 所組成的二液噴塗型防水彈性塗料。
用 途	適用於混泥土、橋樑、屋頂、地下室、停車場、體育館、水池、水管、貯槽、碼頭、隧道、鋼構設備等之防水、防蝕用途。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 使用特殊噴塗設備，快速無縫施工，膜厚一次可達 2mm 以上。2. 防水效果奇佳，可耐各種惡劣環境。3. 耐化學藥品性及耐海水性甚優，為優良的噴塗型防水膜。4. 具優越之附著性、耐衝擊性、抗高溫老化、耐候性、抗拉性、400% 高彈性率、高撕裂強度及耐磨性。
顏 色	灰色、黑色或指定色
比 重	1.02~1.12 (混合比重)
乾 燥 時 間	凝膠 10~20 秒 表乾 45~100 秒 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	0.4mm~3mm
固 體 容 積	100%
理 論 塗 佈 量	0.43 Kg / m ² (DFT : 0.4mm) 2.1 Kg / m ² (DFT : 2mm)
調 薄 劑	不可用
工 具 清 洗	No.736 優麗漆調薄劑
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
混 合 比	主劑：硬化劑 = 1 : 1 (體積比)
塗 裝 方 法	使用特殊專業之高壓撞擊混合噴塗機施工 (公司可提供專業諮詢)
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 表面處理<ol style="list-style-type: none">(a) 鋼鐵基材：噴砂除鏽至 Sa 2 1/2。(b) 混 凝 土：去除凸出物、雜物、泥漿、油污、水份。2. 底漆：使用永美耐專用底漆 (UP-201 / UP-202 或 UP-240)。3. 主劑及硬化劑必須按規定比例混合。4. 各項工具於使用完畢後，必須立即洗淨。5. 塗裝完成三小時後，開始對乾膜厚度、針孔、塗裝表面情況進行檢查。6. 若有針孔及硬化不良情形，再以本塗料依塗裝程序修補之。