



虹牌油漆

永美耐專用底漆 SOLVENT-FREE EPOXY PRIMER

產 品 號 碼	UP-201
型 別	由特殊樹脂及硬化劑構成之兩液型透明塗料。
用 途	作為永美耐專用底漆。
特 性	1. 低黏度、高滲透率、高填孔縫力。 2. 耐酸、耐鹼性非常優良。 3. 塗膜堅韌且附著力強。 4. 耐磨損性及耐熱性良好。
顏 色	透明液體
比 重	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
乾 燥 時 間	觸乾 6 小時 硬乾 12 小時 完全硬化 7 天
漆 膜 厚 度	200 μ (為增加附著力, 可加灑 0.3~0.8mm 矽砂: 0.5Kg/m ²)
固 體 融 積	95% 以上
理 論 塗 佈 量	5 m ² /L 5 m ² /Kg 0.200 L/m ² 200 g/m ²
塗 裝 間 隔	最少 6 小時以上 最多 5 天 (25°C) 3 天 (30°C)
混 合 比	主劑: 硬化劑= 70 : 30 (重量比)
可 用 時 間	30 分鐘 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.1005 調薄劑 (SP-12)
施 工 方 法	刷塗、滾塗、刮塗
貯 藏 安 定 性	正常情況下, 至少一年。
備 註	1. 主劑及硬化劑必須按比例均勻攪拌 3 分鐘後再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰天或大氣相對溼度在 85% R.H.以上, 混凝土溫度高於 35°C、濕度高於 6 % 或低於露點 3°C 時, 應避免施工, 尤以表面潮濕者, 必須使之完全乾燥。 4. 混凝土表面強度必須大於 1.5 N/m m ² 。 5. 塗裝器具用完後, 應立即洗淨。 6. 塗裝間隔超過規定的時間, 必須將漆面磨粗以增加其附著力。