



虹牌油漆

永美耐面漆

POLYUREA FINISH

產 品 號 碼	UP-203
型 別	由特殊多元醇樹脂 (Polyol resin) 及特殊聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 精製而成之二液型有色面漆。
用 途	適用於鋼構、橋樑、貯槽、屋頂、管線、停車場等鋼鐵或混凝土構物及永美耐塗料專用面漆。
特 性	1. 施工簡單，省時省工。 2. 表面平滑美觀。 3. 耐候性特佳，經久不變色、不失光。 4. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質侵蝕。 5. 具有優越之附著性、硬度及耐磨性。
光 澤	有光
顏 色	白色或指定色
閃 火	20°C (68°F) 以上
比 重	約 1.3 因色而異 (混合物)
乾 燥 時 間	觸乾 6 小時以內 硬乾 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100~200 μ 乾膜 40~80 μ
理 論 塗 佈 量	5 ~ 10 m ² /L 0.13 ~ 0.26 Kg /m ²
塗 裝 間 隔	最少 6 小時 最多 7 天 (對 UP-100 及 UP-200 系列需於 6 小時內完成面漆上塗)
混 合 比	主劑：硬化劑 =3：1 (重量比)
調 薄 劑 用 量	0~15% (重量率)
適 用 底 漆	UP-100 / 200 永美耐防蝕、防水塗料及其他公司指定之塗料種類
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
施 工 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
無 氣 噴 塗	噴嘴尺寸 0.017 ~ 0.021" 二次空氣壓力 4 ~ 6 Kg/c m ² 壓縮比 28：1 或更大
備 註	1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 2. 陰雨或潮濕時，盡量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 3. 各項工具於使用完畢後，必須立即洗淨。 4. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。 5. 塗裝間隔超過規定的時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。 6. 因易與空氣中之水氣反應產生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊，以防與空氣中之水份接觸。