



虹牌油漆

永美耐面漆(水性)

WATER BASE POLYUREA FINISH

產 品 號 碼	UP-303
型 別	由水性壓克力樹脂 (Polyacrylic Resin) 及聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 為主要原料，配合耐候性鈦白粉精製而成之二液型塗料。
用 途	1. 車輛、鋁質品、木製品及塑鋼 (FRP) 等製品之耐候面漆。(須搭配底漆使用) 2. 混凝土界面防水之底、面兩用漆。 3. 聚脲接著劑。
特 性	1. 具有高光澤度與硬度，可撓性、耐磨性特別強。 2. 耐水、耐油、耐溶劑等性能特別優良。 3. 耐藥品性非常優良，不受酸、鹼及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。 4. 具有優越耐候性，不易變黃、失光。 5. 具 50% 以上伸長率，以及優於一般塗料之高抗拉機械強度。
光 澤	50% 以下 (半光)
顏 色	各色
重 量	1.3 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	60~100 KU (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 60 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	75 m ² /Gal 16.5 m ² /L 15 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時 最多 3 天 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑 = 10 : 1 (重量比)
總 不 揮 發 物	45% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	4 小時以下 (混合漆 25°C)
耐 熱 溫 度	連續 93°C 間歇 121°C
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	25~40% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	環氧漆 聚脲塗料 PU 漆 (或本公司推薦其他系列漆)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	噴塗 刷塗 滾塗
注 意 事 項	1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。 4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。 5. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。