



虹牌油漆

優麗單液型透明附著助劑

ONE COMPONENT POLYURETHANE CLEAR ADHESION PROMOTER

產 品 號 碼	No.720
型 別	由多元醇 (Polyol) 與異氰酸酯 (Isocyanate) 預聚合而成濕氣硬化型，低黏度，不含顏料之一液型促進附著助劑。
用 途	用於層間促進附著之助劑。
特 性	1. 用於非多孔性的材料有很好的附著性。 2. 其為一液型，會與空氣中的濕氣反應成二氧化碳而形成一個良好的薄膜。 3. 可噴塗在超過塗裝間隔的 PU 或 EPOXY 上，作為轉接用的附著黏結劑，上塗 PU、EPOXY 或永氟龍，具有優異的層間附著劑。 4. 抗化性及耐水性優異。
外 觀	透明液體 (微黃)
重 量	0.93 Kg/L 以上
粘 度	4 mm DIN Cup : 11 ± 2 秒 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時 堅結 4 小時 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 45 μ (Micron) 乾膜 15 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	84.1 m ³ /Gal 22.2 m ³ /L 23.4 m ³ /Kg
塗 裝 間 隔	最少 1 小時 最多 4 小時 (30°C)
總 不 揮 發 物	30% 以上
調 薄 劑 用 量	No.807 二甲苯 5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.711 優麗二度底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	1. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 2. 稀釋時應使用專用調薄劑，不可使用其他溶劑，否則會反應影響品質。 3. 與空氣中接觸會反應產生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。 4. 未用完部份需儘速蓋緊，否則會膠化。 5. 不能厚塗，否則易產生氣泡。 6. 塗裝器具用完後應即洗淨，以免發生硬化膠固。 7. 相對溫度與濕度會影響乾燥速度。 8. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM710720XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410