



# 虹牌油漆

## 永保新止滑漆

### EPOXY NON-SKID PAINT

產品號碼	No. 1023
型別	由環氧樹脂、硬化劑及矽砂構成之塗料。
用途	飲料廠、化工廠、裝配廠、修理廠、食品廠、車庫、屠宰場、冷凍倉庫、大型廚房等水泥地面，及船舶甲板、鑽油平台、工業設施等鋼鐵面之地板。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 止滑、耐磨、防溜。</li><li>2. 無縫、不滲透、抗化學藥品強。</li><li>3. 機械性能特優，耐車輛之輾壓。</li><li>4. 與金屬及水泥地面接著力強，不龜裂、不剝落。</li><li>5. 不受冷熱溫差之影響而變形。</li></ol>
顏色	天然色
重量	1.1 Kg/L 以上（樹脂混合物）
粘度	膏狀
乾燥時間	指觸 6 小時以內      堅結 12 小時以內      完全硬化 7 天（25°C）
漆膜厚度	1.5 m/m（噴壺法）及 2 m/m（手撒法）
理論塗佈量	3 kg/m <sup>2</sup> （噴壺法）      4 kg/m <sup>2</sup> （手撒法）
混合比	主劑：硬化劑：矽砂 = 3：1：8（重量比）- 噴壺法 主劑：硬化劑：矽砂 = 3：1：12（重量比）- 手撒法
可用時間	30 分鐘（樹脂與砂混合物 25°C）
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑（SP-12）（僅可以用於清洗工具）
調薄劑用量	不得摻用
適用面漆	No.1001 永保新面漆（EP-04） No.1015 永保新無溶劑面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	手撒法或噴壺法
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 調薄劑僅供清洗工具，不得加入其中使用。</li><li>2. 主劑與硬化劑須充份攪拌均勻。</li><li>3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。</li><li>4. 水泥面強度至少 150kg/cm<sup>2</sup> 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。</li><li>5. 施工時請戴手套，以免皮膚接觸。</li></ol>