



# 虹牌油漆

## 永保新無溶劑流展漆

### SOLVENTLESS EPOXY LEVELING COATING

產品號碼	No. 1024
型別	由無溶劑環氧樹脂主劑、硬化劑配以級配矽砂所構成之二液一粉型塗料。
用途	GMP 藥廠、食品廠、電子廠、紡織廠、辦公室、手術房、無菌室、控制室、倉儲等地面。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 光滑、防塵、防菌、不滲透。</li><li>2. 耐磨易清潔。</li><li>3. 與水泥地面接著力強，不龜裂、不剝落。</li><li>4. 具一般之物理及機械強度。</li><li>5. 抗化性強，耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。</li><li>6. 不受冷熱溫差之影響而變形。</li></ol>
顏色	各色
重量	1.1 Kg/L 以上（樹脂混合物）
粘度	膏狀（混合物）
乾燥時間	指觸 6 小時以內      堅結 18 小時以內      完全硬化 7 天（25°C）
漆膜厚度	1 m/m~3 m/m
理論塗佈量	1.5 m <sup>2</sup> /Kg（1m/m）      4.5 Kg/m <sup>2</sup> （3m/m）
混合比	主劑：硬化劑：級配矽砂 = 4：1：3（重量比）
可用時間	30 分鐘（樹脂與砂混合物 25°C）
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑（SP-12）（僅可以用於清洗工具）
調薄劑用量	不得摻用
塗裝方法	鏟刀或特殊滾筒
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，再加入級配矽砂攪拌均勻。</li><li>2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。</li><li>3. 水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。</li><li>4. 水泥面強度至少 150Kg/ cm<sup>2</sup> 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。</li><li>5. 施工時請戴手套，以免皮膚接觸。</li></ol>