



虹牌油漆

永保新玻璃纖維積層塗料 EPOXY FIBER GLASS MULTILAYER COATING

| | |
|--------|---|
| 產品號碼 | No. 1025 |
| 型別 | 由環氧樹脂、硬化劑及玻璃纖維葎構成之塗料。 |
| 用途 | 化工廠、食品廠、造紙廠、廢水處理廠之地面及桶槽、清水槽等裡襯。 |
| 特性 | <ol style="list-style-type: none">1. 平滑、無縫、不滲透。2. 耐衝擊性及耐磨性特優。3. 機械性能特優，耐重負荷及大型車輛之輾壓。4. 與金屬面之附著力強，不龜裂、不剝落。5. 耐化性強，特別適用於嚴重之腐蝕環境。6. 不受冷熱溫差之影響而變形。 |
| 顏色 | 天然色 |
| 重量 | 1.1 Kg/L 以上（樹脂混合物） |
| 粘度 | 膏狀 |
| 乾燥時間 | 指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天（25°C） |
| 塗裝間隔 | 最少 8 小時（25°C） |
| 漆膜厚度 | 0.9 m/m（EM-450 一次積層） 0.6 m/m（EM-300 一次積層） 0.15 m/m（EM-30 一次積層） |
| 理論塗佈量 | 1.7 Kg/m ² （含 EM-450 一次積層） 1.1 Kg/m ² （含 EM-300 一次積層） 0.2 Kg/m ² （含 EM-30 一次積層） |
| 可用時間 | 30 分鐘（樹脂混合物 25°C） |
| 調薄劑 | No.1005 永保新調薄劑（SP-12）（僅可以用於清洗工具） |
| 調薄劑用量 | 不得摻用 |
| 適用面漆 | No.1015 永保新無溶劑面漆 |
| 貯藏安定性 | 正常情況下，至少一年。 |
| 塗裝方法 | 手工積層法 |
| 施工注意事項 | <ol style="list-style-type: none">1. 調薄劑僅供清洗工具，不得加入其中使用。2. 主劑與硬化劑須充份攪拌均勻，玻璃纖維須完全浸潤，不可有殘留氣泡。3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。4. 水泥面強度至少 150Kg/ cm² 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。5. 施工時請戴手套，以免皮膚接觸。 |

PDM191025XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410