



虹牌油漆

永保新砂漿用補土

EPOXY MORTAR PUTTY

產品號碼	No. 1026
型別	由環氧樹脂、硬化劑及填充料構成之無溶劑二液一粉型砂漿用補土。
用途	水泥製品、砂漿面整地填縫用。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 施工性極佳，一次施工即可得無針孔之薄漆膜。2. 與底材之附著性極佳，收縮率小。3. 耐水、耐鹼及耐溶劑性極佳。4. 機械性及物性極優。
顏色	天然色
重量	1.1 Kg/L 以上（樹脂混合物）
粘度	膏狀
乾燥時間	指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
漆膜厚度	乾膜 100 μ （Micron）
塗裝間隔	最少 8 小時（25°C）
理論塗佈量	1.1 Kg/m ²
混合比	主劑：硬化劑：填充料 = 40：20：40（重量比）
可用時間	30 分鐘（樹脂與填充料混合物 25°C）
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑（SP-12）（僅可以用於清洗工具）
調薄劑用量	不得摻用
適用面漆	No.1001 永保新面漆（EP-04） No.1015 永保新無溶劑面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刮刀
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 主劑及硬化劑按比例先行均勻混合，再加入填充物攪拌均勻。2. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。3. 樹脂砂漿硬化前不可施工，表面潮濕時，須使之完全乾燥後方可施工。4. 施工時請戴手套，以免皮膚接觸。