



# 虹牌油漆

## 水性環氧樹脂面漆 (地坪用)

### WATER-BASED FLOORING EPOXY TOPCOAT

產品號碼	No.1032
型別	以具優越耐磨、耐化性之水性樹脂配以顏料、填充劑精製而成之二液型高效能水性環氧面漆。
用途	適用於食品工廠、電子工廠、醫院、工場等，耐污染性、耐磨、耐化性之水泥構造物地床用薄塗型塗料。
特性	1. 耐污染性及耐磨優。 2. 耐化學品濺潑。 3. 水為稀釋劑，無引火危險。
光澤度	80% 以上
顏色	白色或各色
重量	1.05 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度	75~90KU (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 4 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C RH≒60%)
漆膜厚度	濕膜 100~200 μ (Micron) 乾膜 50~100 μ (Micron)
理論塗佈量	37.8 m <sup>2</sup> /Gal 10.0 m <sup>2</sup> /L 9.1 m <sup>2</sup> /Kg @DFT=50 μ
塗裝間隔	最少 18 小時
混合比	依桶裝標示
總不揮發物	50% 以上 (混合漆)
可用時間	1.25 小時以內 (混合漆 25°C)
調薄劑	自來水
調薄劑用量	0~5% (不含清洗工具)
適用底漆	水泥底材：No.1030CP 水性環氧樹脂透明底漆 No.1073 永保新透明水泥底漆 鋼材：No.1035 水性環氧樹脂三聚磷酸鋁防銹底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	刷塗、噴塗
注意事項	1. 主劑、硬化劑按比例混合，充分攪拌均勻。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著物，必須清除乾淨並經適當表面處理。 3. 陰雨或相對濕度在 85% RH 以上，應避免施工。 4. 本產品無明顯的膠化時間，請於規定可用時間內使用完畢。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：手刷為理論塗佈量的 1.4 倍，噴塗為理論塗佈量的 1.7 倍計算。