



虹牌油漆

永保新高倍砂樹脂砂漿(機鏟型)

EPOXY HIGH-FILLED MORTAR (MACHINE- OPERATION)

產品號碼	No.1045
型別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin)、硬化劑及級配砂構成之高倍砂機鏟型樹脂砂漿。
用途	化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、廢水處理廠等地面。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 與水泥及鋼鐵面之附著力強，不龜裂、不剝落。2. 機械性能優異。3. 耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。4. 不受冷熱溫差之影響而變形。5. 適合大面積施工，使用機械鏟敷，而不沾粘鏟刀，省時、省工。
顏色	天然色
比重	1.1 Kg/L 以上 (樹脂混合物)
黏度	膏狀 (混合物 25°C)
乾燥時間	指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗裝間隔	最少 12 小時 (25°C)
漆膜厚度	5 m/m 以上或指定厚度
理論塗佈量	8.6 Kg/m ² (5 m/m)
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調薄劑用量	不得摻用 (僅可用於清洗工具)
適用面漆	No.1001 永保新面漆 (EP-04) No.1015 永保新無溶劑面漆 No.1026 永保新砂漿用補土
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
混合比	主劑：硬化劑：級配砂 = 2：1：60 (重量比) (或按本公司之比例)
可用時間	30 分鐘 (樹脂砂漿混合物 25°C)
施工法	機械鏟敷
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，再加入級配砂攪拌均勻。2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時必須使之完全乾燥。4. 水泥面含水率需在 12% 以下，超過 12% 時需以火焰強制乾燥。5. 水泥面強度至少 150Kg/cm² 以上，不可有油漬、砂粒及灰塵。6. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。7. 本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。