



虹牌油漆

優麗彈性面漆 (N型)

POLYURETHANE ELASTIC COATING (N-TYPE)

| | | |
|--------------------------|--|--|
| 產型 | 品號 | No.751 |
| 用特 | 碼別 | 由壓克力樹脂及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型有色彈性面漆。 |
| 光顏遮重粘乾漆理塗裝混總不揮發物可調調適貯塗注備 | 澤蓋力量度間隔比合物間時間間 | 船舶、金屬、鋼鐵等構造物及橋樑、牆壁、屋頂等水泥構造物。 1. 光澤度高，表面平滑美觀。 2. 耐候性特佳，經久不變色、不失光。 3. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及水份等腐蝕性物質浸蝕。 4. 附著力特優，漆膜柔軟、彈性及延伸性 (150% 以上之延伸率)。 5. 耐磨、不滲透氣體、水份等浸蝕物。 |
| 澤蓋力量度間隔比合物間時間間 | 90% 以上 白色或指定色 10 m ² /L 以上 (混合漆) 1.1 Kg/L 以上 (混合漆) 50~70 KU (混合漆) (25°C) | |
| 澤蓋力量度間隔比合物間時間間 | 指觸 1 小時以內 濕膜 60 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron) 63.2 m ² /Gal 最少 15 小時 主劑：硬化劑=80：20 (重量比) 60% 以上(混合漆) 4 小時 (混合後 25°C) | 堅結 6 小時以內 (25°C) 乾膜 30 μ (Micron) 16.7 m ² /L 最多 5 天 (25°C) |
| 澤蓋力量度間隔比合物間時間間 | No.736 優麗漆調薄劑 10~25% (不含清洗工具) | 14.8 m ² /Kg |
| 澤蓋力量度間隔比合物間時間間 | 優麗漆底漆系列、永保新底漆系列、No.1080 永保新無溶劑彈性面漆 正常情況下，至少一年。 | |
| 澤蓋力量度間隔比合物間時間間 | 1. 噴塗 2. 刷塗或滾塗 (須訂手刷型) 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。 4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋緊防止與空氣中水份接觸。 5. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。 6. 一次噴塗厚度超過 50 μ 時，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。 7. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。 8. 如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。 9. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。 | |
| 註 | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。 | |
| PDM710751XX V1.0 | | 最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。 |

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410