



虹牌油漆

火壩船用補土

FIRECUT PUTTY TYPE SEALING COMPOUND (A CLASS)

產品編號	RAINBOW PUTTY 812
型別	由不燃性樹脂配以特殊顏料、添加劑精製而成，不含有毒物質船用防火補土，遇火時，吸收熱能，大大地降低可燃性底材的燃燒性及減緩熱的傳遞、火燄擴張。
用途	使用於船艙內甲板、船艙內等任何需要防火，可避免因火災所造成生命及財產的損失。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 乾燥後，可耐高溫至1000℃。2. 比重輕、收縮率小、無公害。3. 遇火或受熱時，將會吸收熱能，迅速達到防火、阻燃功效。4. 抗震性佳、附著性優異、容易施工。
塗裝方法	用手填補或鏝填
顏色	土黃色
重量	0.9 ± 0.1 Kg/L
光澤度	平光
粘度	黏土狀
表面乾燥時間	60 分鐘以內
建議漆膜塗裝間隔	每道最好填塞約5公分；最後將管件填塞至滿 每道最少 4 小時
測試與認證	<ol style="list-style-type: none">1. 符合 IMO RESOLUTION A.754(18) 2010 FTP Code Annex 1, Part 3 A-0~A-60之甲板及船艙測試。2. 取得日本海事協會NK【Nippon Kaiji Kyokai(ClassNK)】認證。
PH值	9.5~11.5
貯藏安定性	正常情況下，6個月。
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。2. 所有光滑平整面應以砂紙研磨，溫度在5℃以下及濕度在85% 以上時，請勿施工。3. 施工時，請確實穿戴橡膠手套及配戴防護面具。4. 防火效果與防火補土填塞厚度成正比，即填塞愈多愈厚愈密實，阻絕效果愈佳。
備註	<ol style="list-style-type: none">1. 請將材料密封保存於室溫，避免被陽光直曬。2. 裝填防火補土後，在防火補土尚未完全乾燥前，請盡量不要搬運、移動或是搖晃電纜線。3. 若不小心，有防火補土進入至眼睛裡，請立即以清水沖洗眼睛，並立即就醫。