



# 虹牌油漆

綠環保產品

## 環氧樹脂漆 (透明)

### EPOXY RESIN CLEAR

產品號碼	No. 1022GBM
型別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑構成之無溶劑透明樹脂，為多用途底面兩用型塗料，亦可以與級配沙構成樹脂砂漿使用。
用途	重機械廠、化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、廢水處理廠、坡道、車庫、倉庫等地坪使用之底漆及樹脂砂漿。
特性	與水泥及鋼鐵面之附著力強，不龜裂，不剝落。 2. 機械性能特優，能耐推高機及大型車輛輾壓。 3. 耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。 4. 不受冷熱溫差之影響而變形。 5. 緻密、耐磨、熱絕緣性優良。
顏色	透明
重量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度	60 KU 以上 (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 8 小時以內      堅結 12 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	底漆：100~150 $\mu$ (Micron) 面漆：使用於砂漿層時，依照指定厚度施作。
理論塗佈量	0.2 Kg/m <sup>2</sup> 或指定用量 (砂漿)
塗裝間隔	最少 12 小時
混合比	主劑：硬化劑=3：1 (重量比) 或按公司建議之比例 亦可搭配金鋼砂或是石英砂施作樹脂砂漿地坪
可用時間	30 分鐘 (樹脂砂漿混合漆 25°C)
調薄劑	No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用於清洗工具)
調薄劑用量	不得摻用
適用面漆	永保新面漆 (EP-04)、永保新無溶劑 (No.1015)、永保新砂漿用補土 (No.1026)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	手工鏝敷
施工注意事項	1. 主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合使用，再加入級配砂攪拌均勻。 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 3. 水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。 4. 水泥面強度至少 150 Kg/cm <sup>2</sup> 以上，不可有油漬，砂礫或灰塵。 5. 施工時請帶手套，以免皮膚接觸。 6. 本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM191022GG V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410