



# 虹牌油漆

綠環保產品

## 水性水泥漆 WATER-BASED COATING

產 品 號 碼	No.421
型 別	使用耐候、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂，配合耐候顏料及填充劑精製而成。
用 途	混凝土建築物牆面裝飾、防水保護用。
特 性	1. 彈性優異，若水泥牆面輕微龜裂塗膜可保持完好如初，不會斷裂，達到防水防漏功能。 2. 耐水、耐鹼性良好，符合 CNS 4940 規範。 3. 伸長率 200% 以上。
光 澤	55% 以上（因顏色而異）
顏 色	淺色、白色、藤黃、銀灰、象牙黃、象牙
重 量	1.0 Kg/L 以上
粘 度	100~140KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內                      堅結 6 小時以內 (25°C, RH=60%)
漆 膜 厚 度	濕膜 580 μ (Micron)                  乾膜 250 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	6.5 m <sup>2</sup> /Gal    1.72 m <sup>2</sup> /L                  @D.F.T. 250 μ
塗 裝 間 隔	至少 8 小時
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0~5%
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾噴（分二道或三道施工，建議乾膜厚度至少 250 μ m 以上）
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必須完全乾燥或含水率低於 12% 以下，方可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始能施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410421XG V1.2

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410