



# 虹牌油漆

綠環保產品

## 424 水性水泥漆 (室外) WATER BASED ACRYLIC COATING

產 型 用	品 號	碼 別 途	No.424 由壓克力樹脂、去離子水及顏填料組成之單液型水性塗料。 適用各式建築物屋頂、斜屋頂、女兒牆等防水工程。(本產品不適用飲水槽、 廢水槽等用途)
特		性	1. 對水泥之附著性能優異，但表面過於光滑之混凝土基材，須研磨粗糙後，方 可施作漏克補塗料。 2. 防水、防漏、抗水泥層粉化及裂化。 3. 依乾膜厚度伸長率可達到 300 %，耐候性佳。 4. 不含鉛、汞、甲醛等之水性綠色環保健康塗料。 5. 底、面兩用，施工簡便。
顏 重 黏 總 光 乾 塗 漆 理 塗 調 貯 塗 注	不 揮 發	色 量 度 物 澤 間 隔 度 量 積 劑 性 法 項	白色、灰色 約 1.1 Kg/L 以上 6000±2000 cps (25°C) 55%以上 20±10% 指觸 1 小時以內      堅結 3 小時以內      完全硬化 7 天 最少 3 小時      最多 7 天 (25°C) 濕膜 600 μ      乾膜約 310 μ 約 1.5 Kg/m <sup>2</sup> 約 2.7 m <sup>2</sup> /Gal (0.7 m <sup>2</sup> /Kg) 自來水 正常情況下，至少一年。 刷塗、滾塗、鏟塗 1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。 3. 陰雨天或水泥表面潮濕時應避免施工。 4. 底漆施作時，以滾筒略為出力擠壓素地，效果更佳。 5. 開罐後剩餘之塗料應避免久置，以免變質。 6. 塗料應儲存於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以避免影響材料品質。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備		註	

PDM410424XG V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410