



虹牌油漆

綠環保產品

乳膠漆

EMULSION PAINT, MATT

產 品 號 碼	No.436
型 別	由乙烯系共聚物水性樹脂、精選顏料、填充劑及防霉抗菌配方所組成之高級建築內牆用水性塗料。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等內部水泥壁之防護、裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 符合 CNS 4940 水性水泥漆國家標準。2. 塗裝容易上手，遮蓋率、塗裝面積大，乾燥迅速。3. 耐水、耐鹼性優良，符合 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌規範。4. 特殊配方設計、絕佳堅韌塗膜、保色性良好，尤耐水洗。5. 色系齊全柔和，品質劃一，最易搭配室內裝潢。
光 澤	平光型
顏 色	10 色
遮 蓋 力	10.0 m ² /L 以上
重 量 度	1.3 Kg/L 以上
粘 度	90~110KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 75 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	50.0 m ² /Gal 13.3 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0~15%
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆，以免褪色。4. 新水泥牆必須等 2~3 星期後待其完全乾燥至水份含有率在 12% 以下，始可塗裝。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410436XG V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410