



虹牌油漆

綠環保產品

平光型水性水泥漆

FLAT EMULSION PAINT, GENERAL SERIES

| | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 產 品 號 碼 | No. 860 | | |
| 型 別 | 由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂，配合遮蓋顏料及添加劑精製而成之平光型水性水泥漆。 | | |
| 用 途 | 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥、磚造物、石膏等內部構造物之防護、裝飾用面漆。 | | |
| 特 性 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。 2. 施工容易，乾燥迅速。 3. 具有平光外觀，塗膜堅固，外表美觀柔和。 4. 耐水性、耐鹼性優良，通過 JIS Z2911 防霉檢測。 5. 符合 CNS 4940 水性水泥漆國家標準以上。 6. 可直接加水稀釋當底漆使用。 | | |
| 光 澤 | 平光 | | |
| 顏 色 | 白色、米黃、淺色 | | |
| 遮 蓋 力 | 7.0 m ² /L 以上 | | |
| 重 量 度 | 1.3Kg/L 以上 | | |
| 粘 度 | 80~110 KU (25°C) | | |
| 乾 燥 時 間 | 指觸 1/2 小時以內 | 堅結 2 小時以內 (25°C) | |
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜 100 μ (Micron) | 乾膜 35 μ (Micron) | |
| 理 論 塗 佈 量 | 38.0 m ² /Gal | 10.0 m ² /L | 7.1 m ² /Kg |
| 塗 裝 間 隔 | 最少 3 小時 | | |
| 總 不 揮 發 物 | 50% 以上 | | |
| 調 薄 劑 | 自來水 | | |
| 調 薄 劑 用 量 | 10~20% (視塗裝方式而定) | | |
| 適 用 底 漆 | No.410-1 水性水泥底漆 No.467 高滲透型強效防水底漆 | | |
| 貯 藏 安 定 性 | 正常情況下，至少二年。 | | |
| 塗 裝 方 法 | 噴塗、刷塗、滾塗 | | |
| 注 意 事 項 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。 | | |
| 備 註 | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。 | | |

PDM410860XG V1.2

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410