



# 虹牌油漆

綠環保產品

## 水性彈性防塵漆

### WATER-BASED DIRT PICK-UP RESISTANCE ELASTIC PAINT

產 品 號 碼	SA3000
型 別	由耐水、耐鹼及耐候性非常優異之水性丙烯酸樹脂為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之外牆專用高級水性彈性防塵塗料。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等混凝土建築物外壁之防水、裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.使用清水為溶劑，低 VOC 含量，符合環保要求，無甲醛及鉛、汞、重金屬添加，且無引火危險。</li> <li>2.單層型水性彈性防塵漆，特殊表面光硬化技術，耐污效果佳。</li> <li>3.彈性優異，若水泥壁面輕微龜裂，塗膜可保持完好如初，不會斷裂，達到防水防漏功能。</li> <li>4.具有優良之附著、耐水、耐鹼、防霉性（JIS Z2911 0 級）、防藻性。</li> <li>5.耐候性特佳，日曬雨淋不易粉化、不易褪色。</li> <li>6.伸長率達 350 % 以上。</li> </ol>
光 澤	半光型
顏 色	各色（8 色）
遮 蓋 力	10 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量 度	1.1 kg/L 以上（因色而異）
粘 度	90~120 KU（25°C）
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內                      堅結 6 小時以內（25°C）
漆 膜 厚 度	濕膜 180 μ（Micron）              乾膜 80 μ（Micron）
理 論 塗 佈 量	20.5 m <sup>2</sup> /Gal      5.5 m <sup>2</sup> /L
塗 裝 間 隔	最少 6 小時
總 不 揮 發 物	50 % 以上
調 薄 劑 用 量	自來水
貯 藏 安 定 性	0~5 %
塗 裝 方 法	正常情況下，至少二年。
注 意 事 項	<p>刷塗、噴塗、滾塗（分二道至三道施工至建議乾膜厚度 250 μm 以上）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.使用前必須充分攪拌均勻，太稠時，可酌加清水調節，但以不超過規定量為原則。</li> <li>2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。</li> <li>3.調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。</li> <li>4.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM41SA30XG V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410