



# 虹牌油漆

## 灰色打底漆

### GRAY SURFACER

|       |  |
|-------|--|
| 產品號碼  | No.903   |
| 型別    | 由苯酚樹脂(Phenolic Resin)及乾性油配以高級防銹顏料精製而成之中塗底漆。  |
| 用途    | 車輛、機械設施使用之中塗底漆。  |
| 特性    | 1. 乾燥迅速。<br>2. 具有良好附著性與研磨性。<br>3. 與上層漆之附著性非常優良，不為噴漆溶化起皺。   |
| 光澤    | 平光   |
| 顏色    | 灰色   |
| 遮蓋力   | 10 m <sup>2</sup> /L 以上  |
| 重量    | 1.3 Kg/L 以上  |
| 粘度    | 80~100 KU (25°C)   |
| 乾燥時間  | 指觸 15 分以內                      堅結 2 小時以內 (25°C)  |
| 漆膜厚度  | 濕膜 80 μ (Micron)      乾膜 40 μ (Micron)   |
| 理論塗佈量 | 47.3 m <sup>2</sup> /Gal      12.5 m <sup>2</sup> /L      9.6 m <sup>2</sup> /Kg   |
| 塗裝間隔  | 最少 3 小時  |
| 總不揮發物 | 60% 以上   |
| 調薄劑   | No.805 松香水 (OM-07)   |
| 調薄劑用量 | 5~10% (不含清洗工具)   |
| 適用面漆  | 虹牌調合漆、鮮麗漆  |
| 適用底漆  | No.902 紅色打底漆   |
| 貯藏安定性 | 正常情況下，至少一年。  |
| 塗裝方法  | 噴塗、刷塗  |
| 注意事項  | 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。<br>2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。<br>3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。<br>4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 |
| 備註    | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。   |

PDM090903XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410