



虹牌油漆

紅色防銹漆

RED OXIDE PRIMER

產 品 號 碼	No.904 (OP-95)
型 別	由醇酸樹脂及特殊樹脂配以氧化鐵顏料精製而成之防銹底漆。
用 途	鋼鐵構造物大量使用之廉價防銹底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥迅速，附著力強。 2. 耐候性及耐磨性優良。 3. 具有良好耐水性。 4. 容易施工。 5. 價格低廉。
光 澤	平光
顏 色	紅色
遮 蓋 力	12.5 m ² /L 以上
重 量	1.3 Kg/L 以上
粘 度	90 ± 10 % KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	41.6 m ² /Gal 11.0 m ² /L 8.5 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 6 小時
總 不 揮 發 物	65% 以上
調 薄 劑 用 量	No.805 松香水 (OM-07) 5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/SP-02) No.905 紅丹漆 (OP-91) No.906 紅丹防銹漆 (OP-92) No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93)
適 用 面 漆	虹牌調合漆、鮮麗漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。