



虹牌油漆

紅丹防銹漆 RED LEAD PRIMER

產品號碼	No.906 (OP-92)
型別	由醇酸樹脂及特殊樹脂配以紅丹防銹顏料精製而成之防銹漆。
用途	鋼鐵構造物良好之防銹底漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 乾燥迅速，附着力強。2. 耐水性及耐油性優良。3. 防銹性能特佳，經 120 小時浸 3% 鹽水試驗無異狀。4. 容易施工。
光澤	平光
顏色	橙紅色
遮蓋力	10 m ² /L 以上
重量	1.5 Kg/L 以上
粘度	75~95 KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理論塗佈量	41.6 m ² /Gal 11.0 m ² /L 7.3 m ² /Kg
塗裝間隔	最少 6 小時
總不揮發物	70% 以上
調薄劑	No.805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
適用面漆	虹牌調合漆、鮮麗漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	噴塗、刷塗、滾塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM090906XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410