



# 虹牌油漆

## 紅色底漆 (一般用)

### RED OXIDE SURFACER, GENERAL PURPOSE

產 品 號 碼	No.910
型 別	由苯酚樹脂 (Phenolic Resin) 及特殊樹脂配以紅氧化鐵精製而成之廉價防銹漆。
用 途	車輛、機械設施等大批防銹工程用底漆。
特 性	1. 乾燥迅速。 2. 有良好附著性及研磨性。 3. 防銹力強。 4. 價格低廉。
光 澤	平光
顏 色	紅色
遮 蓋 力	12.5 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量 度	1.3 Kg/L 以上
粘 度	80~100 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 15 分以內                      堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron)                  乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	42.0 m <sup>2</sup> /Gal                  11.1 m <sup>2</sup> /L                  8.2 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	65% 以上
調 薄 劑	No.805 松香水 (OM-07)
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
適 用 面 漆	No.903 灰色底漆、鮮麗漆、調合漆、斑紋漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下, 至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻, 油漆如太稠時, 可酌加調薄劑調薄, 但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物, 必須清除乾淨, 以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天, 以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時), 應避免施工。 4. 做疊層塗裝時, 必須等待下層漆膜完全乾燥後, 始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM090910XX V1.0

最新版次, 請參照公司網頁; 如查無資料, 請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410