



虹牌油漆

工程用紅丹漆

RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSE

產 型 用 特	品 號	碼 別 途 性	No.911 (SP-70) 由醇酸樹脂及特殊樹脂配以鋅鉻黃、紅丹粉等防銹顏料精製而成之防銹底漆。 鋼鐵構造物大批工程用防銹底漆。 1. 乾燥迅速、附著力強。 2. 耐水性及耐油性優良。 3. 防銹力強。 4. 價格低廉。
光 顏 遮 重 粘 乾 漆 理 塗 總 調 調 適 適 貯 塗 注	澤 蓋 燥 膜 論 裝 不 薄 用 用 藏 裝 意	度 色 力 量 度 間 度 量 隔 劑 量 漆 漆 性 項	平光 橙紅色 9.1 m ³ /L 以上 1.5 Kg/ L 以上 75~95KU (25°C) 指觸 1/2 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C) 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron) 42.0 m ³ /Gal 11.1 m ³ /L 7.0 m ³ /Kg 最少 6 小時 最多 3 個月 70% 以上 No.805 松香水 (OM-07) 5~10% (不含清洗工具) No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02) 虹牌調合漆、鮮麗漆 正常情況下，至少一年。 刷塗、噴塗、滾塗 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以一不超過 規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解漆膜及腐蝕性鹽類等附 著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10 °C 以下時)，應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備		註	