



虹牌油漆

白色防銹底漆

WHITE OIL PRIMER

產 型 用 特	品 號	碼	No.971 (OP-96)
		別	由醇酸樹脂及特殊樹脂配以白色防銹顏料精製而成之白色防銹底漆。
		途	鋼鐵表面淺色面漆用之防銹底或中塗底漆。
		性	1. 乾燥迅速、附著力強。 2. 耐水性及耐油性優良。 3. 防銹力強。 4. 容易施工。
光 顏 遮 重 粘	澤 蓋	度 色 力 量 度	平光 白色 5 m ² /L 以上 1.25 Kg/L 以上 75~95 KU (25°C)
乾 漆 理	燥 膜 論	時 厚 塗	指觸 2 小時以內 濕膜 90 μ (Micron)
塗 裝	佈 間	量 隔	堅結 6 小時以內 (25°C) 乾膜 40 μ (Micron)
總 調	不 揮	發 物	42 m ² /Gal 11 m ² /L 8.8 m ² /Kg
調 適	薄 劑	用 量	最少 6 小時 最多 3 個月
適 貯	用 底	漆	60% 以上
塗 藏	面 安	性	No.805 松香水 (OM-07)
注 意	方 法	事 項	5~10% (不含清洗工具)
			No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
			虹牌油性樹脂面漆
			正常情況下，至少一年。
			刷塗、噴塗、滾塗
			1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
			2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
			3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。
			4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
備		註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。