



虹牌油漆

橡膠防銹底漆

RAINBOW C.R. RED OXIDE PRIMER

產 品 號 碼	No. 1403 (RP-65)
型 別	由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber) 及特殊合成樹脂為主要原料，配以防銹顏料精製而成之耐酸鹼防銹底漆。
用 途	船舶、橋樑、貯槽、發電廠及化學工廠等鋼鐵構造物與設施防蝕用底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥迅速，在短時間內可以做疊層塗裝。 2. 漆膜堅韌、耐磨性與附著性非常良好。 3. 耐水、耐候及防銹性能非常良好。 4. 容易施工。
光 澤	平光
顏 色	棕紅色
遮 蓋 力	16 m ² /L 以上
重 量 度	1.3 Kg/L 以上
黏 度	70~90 KU (25°C)
耐 屈 曲 性	6 m/m φ 合格
耐 鹽 水 性	浸 3% NaCl-96 小時 合格
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	37.8 m ² /Gal 10.0 m ² /L 7.7 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
總 不 揮 發 物	55% 以上
耐 熱 溫 度	連續 60°C 間歇 100°C
調 薄 劑 用 量	No. 1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71) 5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01) No.1402 橡膠紅丹防銹底漆 (RP-63) No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)
適 用 面 漆	No. 1401/ 1404/ 1405/ 1406/ 1451 橡膠面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加橡膠調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。 4. 做耐酸、鹼防蝕塗裝時，必須做底、面各二次以上以確保防酸、鹼功能。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。