



# 虹牌油漆

## 橡膠漆

### RAINBOW C.R. FINISH, COLORS

產 品 號 碼	No.1401 / 1404 / 1405 / 1406 / 1412 / 1451 / 1451-1 / 1456
型 別	由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber) 及特殊合成樹脂為主要原料，配以耐酸顏料精製而成之橡膠面漆。
用 途	船舶、橋樑、貯槽、發電廠及化學工廠等之鋼鐵構造物與設施防蝕用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾燥迅速，在短時間內可以做疊層塗裝。</li> <li>2. 塗膜堅韌，耐磨性與附著性非常良好。</li> <li>3. 抗酸性薰氣的環境及對油濺潑等性能良好。</li> <li>4. 耐水及防蝕性能優良。</li> <li>5. 容易施工。</li> </ol>
光 澤	20~65%
顏 色	白色及指定色
遮 蓋	8 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量	1.1 Kg/L 以上
黏 度	70~85 KU (25°C)
耐 屈 曲	6 m/mφ 合格
耐 鹽 水	浸 3% NaCl : 72 小時 合格
耐 酸 水	浸 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> : 24 小時 合格
耐 乾 燥	浸清水 48 小時 合格
漆 膜 厚 度	指觸 1 小時以內                      堅結 6 小時以內 (25°C)
理 論 塗 佈 量	濕膜 110 μ (Micron)              乾膜 40 μ (Micron)
塗 裝 間 隔	34.0 m <sup>2</sup> /Gal              9.0 m <sup>2</sup> /L              8.2 m <sup>2</sup> /Kg
總 不 揮 發 物	最少 4 小時
調 薄 劑 用 底 漆	45% 以上
貯 藏 安 定 性	No. 1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
塗 裝 方 法	5~10% (不含清洗工具)
注 意 事 項	No. 1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)              No. 1009 永保新防銹漆 (EP-02)
	No. 1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)              No. 1402 橡膠紅丹防銹底漆 (RP-63)
	No. 1449 橡膠鋅鉻鐵鉛紅底漆 (RP-64)      No. 1403 橡膠防銹底漆 (RP-65)
	No. 1450 橡膠鋅鉻黃底漆 (RP-67)              No. 1452 橡膠 MIO 防銹底漆 (RP-68)
	(如有技術質詢，請於本公司技術服務部)
	正常情況下，至少一年。
	無氣噴塗、刷塗、滾塗
備 註	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加橡膠調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。</li> <li>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆解舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。</li> <li>3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。</li> <li>4. 做耐酸、鹼防蝕塗裝時，必須做底、面各二次以上以確保防酸、鹼功能。</li> <li>5. 使用在無機鋅粉漆上時，必須先做一層中塗漆，以防氣泡發生。</li> </ol>
	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。